

KARTA PRODUKTU


GREENFOND 20 Garden Premium

GREENFOND 20 Garden Premium warstwa retencyjno-drenażowa (HDPE) o wysokiej kumulacji wody i wytrzymałości obciążeniowej o profilu wysokości 20 mm.

GREENFOND 20 Garden Premium stosowany jest w rozwiązaniach systemowych dachów zielonych intensywnych oraz ekstensywnych. Innowacyjny kształt profili oraz odpowiednio dobrana mieszanka z utwardzonego polietylenu HDPE, mają istotny wpływ na właściwości mechaniczno-fizyczne produktu, dzięki czemu otrzymujemy ponadprzeciętne parametry retencyjne w swojej klasie.

GREENFOND Garden 20 Premium to także innowacyjna konstrukcja całego modułu. Dzięki specjalnemu przetłoczeniu na jego brzegach, możemy wykonać ich wzajemne połączenie, przez co w przeciwieństwie do obecnie stosowanych rozwiązań układanych metodą na tzw. „styk”, płyta obok płyty, otrzymujemy stabilną konstrukcję całej warstwy drenażowej przy jednoczesnym łatwym i szybkim dla wykonawcy sposobie montażu.

GREENFOND 20 Garden Premium posiada na górnej powierzchni profilu dodatkowe specjalne przetłoczenie, rozszczelniające w niewielkim zakresie bezpośredni styk z włókniną drenażową GREENFOND TEX 100, co w efekcie pozwala na swobodny przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi sekcjami, a w przypadkach obfitych opadów także na skuteczne odprowadzenie nadmiaru wody.



KARTA PRODUKTU

GREENFOND

20 Garden Premium

Ekstremalna kumulacja wody - ok. 12 litrów/m²Ponadprzeciętna wytrzymałość naciskowa - 400 kN/m²

Dobra wentylacja konstrukcji oraz skuteczna retencja

Pewny i łatwy montaż

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Materiał	HDPE
Wysokość wytłoczeń	20 mm
Gramatura	ok. 1,7 kg/m ²
Wytrzymałość na związki chemiczne	wodoszczelny
Wytrzymałość na przerastanie korzeni	odporna
Odporność na nacisk powierzchniowy	ok. 400 kN/m ²
Drenaż wody	ca.12 litrów/sm ca.720 litrów/min m ca 43200 litrów/h m.
Zdolności kumulacyjne	12 l/m ²
Wytrzymałość starzeniowa	spełnia wymagania
Rozmiar płyty	2,05m x 1,05m/2,15 m ²
Paleta (ilość w m ²)	560 m ²
Wytrzymałość na rozciąganie	16 kN
Wydłużenie względne przy max sile	80 %
Trwałość	50 lat
Wytrzymałość na ściskanie z wypełnieniem	700 kN/m ²
Nr art.	25.1204

UWAGA: Podane dane mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.